



## MARMOPACO

### 1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Stucco decorativo naturale in pasta, formulato dall'esperienza di antiche ricette, attualizzato tecnicamente all'esigenze di mercato, che permette di ottenere delle finiture ad effetto marmo altamente opache e vellutate. La sua incantevole opacità dona una particolare profondità alle pareti e un touch seducente, di esclusiva eleganza e raffinatezza, che rimane assolutamente equilibrata e mai invadente.

Altamente traspirante, ha un eccezionale potere antimuffa, grazie al naturale potere disinfettante della calce.

Indurisce per processo chimico di carbonatazione, l'idrossido di calcio (legante primario del prodotto) reagisce con l'anidride carbonica presente nell'aria formando carbonato di calcio che è il componente principale del marmo, da questo deriva il nome di "marmorino". Trova impiego come finitura di alta decorazione in prestigiosi ambienti, sia pubblici che privati.

### 2. COMPOSIZIONE

Grassello di calce a lunga stagionatura, filler calcareo a granulometria controllata, additivi atossici

### 3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Si consiglia l'applicazione su supporti a calce, ma può essere applicato anche su gesso o derivati, vecchie idropitture se forti e ben ancorate, previa applicazione di una mano di DERASOL H2O diluito con acqua in rapporto 1 a 1, o Primer S per supporti di difficile adesione (vecchie pitture lavabili, cartongesso, cemento cellulare, ceramica, etc.) 1°)

Stendere uno strato di MARMOPACO con frattazzo in acciaio inox e in modo di livellare il supporto; se necessario ripetere l'operazione con un altro strato.

2°) Stendere un altro strato di MARMOPACO avendo cura di ottenere una superficie assolutamente liscia.

Appena il prodotto tende ad asciugare, esercitare con il frattazzo in acciaio inox pulito delle piccole pressioni al

fine di levigare e compattare la superficie, ottenendo così l'effetto tipico di questo intonaco.

Qualora si desideri migliorare la resistenza al lavaggio è necessario proteggere con 1-2 mani di VELATURA NEUTRA diluita al 50% con d'acqua.

### 4. DATI TECNICI

**PESO SPECIFICO:** 1,714 +/-5% Kg./Lt.

**VISCOSITA':** pasta tixotropica

**ESSICCAZIONE AL TATTO:** 2 ore a 20°C.

**ESSICCAZIONE IN PROFONDITA':** 24 ore a 20°C.

**TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:** compresa tra 10°C e 30°C.

**RESA:** 0,6 – 0,8 m<sup>2</sup>/Kg. (a due mani)

**COLORI:** tinte di cartella

**CONFEZIONI:** contenitori in plt. da Kg.20, Kg.4

**TINTEGGIATURA:** Le colorazioni sono ottenibili anche mediante il sistema tintometrico: *Global Tinting System*.

**CONSERVAZIONE:** 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

**HS-CODE:** 32149000

### 5. VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici murali con intonachino ad effetto marmorino matt, del tipo MARMOPACO della Spiver s.r.l. , a base di grassello di calce a lunga stagionatura, filler calcareo a granulometria controllata, additivi atossici, pigmenti resistenti alla luce ed agli alcali, previa idoneo trattamento del supporto. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



*Emotion with paint ...*

**SPIVER s.r.l.**

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta ( CL )

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

[www.spiver.it](http://www.spiver.it) - [info@spiver.it](mailto:info@spiver.it)

**Scheda Tecnica: Marmopaco SP 128 Rev.1** La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti